



## 0 系列戶外粉體塗料

國麗 0 系列為聚酯型粉體塗料，可用於各類金屬防蝕基材之表漆，並可同時使用於各種室內與室外環境。

應用及儲存條件：

- 基材上之所有油類及脂質需以脫脂程序去除，再以磷酸鋅方式進行前處理程序，末後再施以粉體塗料加工以達理想效果。
- 以靜電噴塗方式進行，建議膜厚為 60~90  $\mu\text{m}$ 。
- 烘乾條件為金屬表面溫度 200°C x10 分鐘 (金屬溫度)。
- 儲存時間為製作日起 6 個月，於乾燥環境 25°C 以內。

產品性能：

| 試驗項目          | 測試方法                                 | 結果            |
|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 1. 比重         | 計算                                   | 1.4 $\pm$ 0.3 |
| 2. 耐衝擊性       | ASTM D2794                           | 30kg. cm 無剝離  |
| 3. 鉛筆硬度       | ASTM D3363                           | H             |
| 4. 交叉平行切割接著試驗 | ASTM D3359，方法 B                      | 5B            |
| 5. 鹽霧測試       | ASTM B117，400 小時                     | 無剝離           |
| 6. 耐酸實驗       | 5% $\text{H}_2\text{SO}_4$ 連續浸泡 24H  | 無起泡及剝離        |
| 7. 耐鹼實驗       | 5% $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 連續浸泡 24H | 無起泡及剝離        |
| 8. 抗 UV 測試    | ASTM G154(Cycle 1)，400 小時            | 光澤保持率 50%以上   |
| 9. 沸水實驗       | 煮沸 20 分鐘                             | 無起泡及剝離        |

以上檢驗皆採用 Q-Panel AL36 鋁標準片進行測試結果

注意事項宣告：

此產品的信息及資料是依本公司以往所知的測試結果進行推論或試驗而得。用戶有責任檢查此處提及的產品質量、安全和其它屬性，除了針對此處產品特別簽定具有約束力的買賣協議外，國麗公司不作任何明示或暗示的保證，包括操作性及適用性。相關顏色、光澤等物理及化學性質可能因貴司使用之基材屬性、前處理程序、噴塗膜厚、烘烤溫度及時間變化等種種因素而略有差異。強烈建議貴公司先行試用確認符合貴公司要求後，再予以生產使用。